



Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4

teljesértékű védelem az indítókulcs elfordításától

Termékleírás

A motor kopásának mintegy 75 %-a a felmelegedési fázisban következik be. Amíg a motor leállításakor a hagyományos motorolajok lefolynak a védelemre szoruló alkatrészekről addig a Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Szinte mágnesként tapadva különleges védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításától azonnal teljesértékű védelmet nyújt. A Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái mindig ott maradnak a kopásnak kitett felületeken, így számottevő mértékben* képesek csökkenteni a motor kopását amikor erre a legnagyobb szükség van; a motor felmelegedése során.

Castrol Magnatec. teljesértékű védelem az indítókulcs elfordításától.

* A Sequence IVA iparági kopási tesztekkel igazoltan.

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsiban alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF vagy korábbi minőségű SAE 15W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4 a VW csoport VW 501 01/505 00 valamint a Mercedes MB 229.1 jóváhagyású SAE 15W-40-es motorolajat igénylő modelljeihez is alkalmazható.

Előnyök

A Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak a kopásnak kitett fémfelületekre;
- az indítás pillanatától kifogástalan védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre;
- kiemelkedő tapadókéességük ellenállóbbá teszi az alkatrészeket a kopással szemben;
- Szintetikus összetevőkkel kombinálva széles hőmérsékleti tartományban kiemelkedő szintű védelmet biztosítanak;
- a legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is folyamatos védelmet eredményeznek

Tipikus értékek

| Név | Mérési eljárás | Mértékegység | Castrol Magantec 15W-40 A3/B4 |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| sűrűség 15 °C-on | ASTM D4052 | g/ml | 0.871 |
| kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 14.29 |
| CCS viszkozitás -20 °C-on | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5200 |
| kin. viszkozitás 40 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 102 |
| viszkozitási index | ASTM D2270 | - | 144 |
| dermedéspont | ASTM D97 | °C | -33 |
| lobbanáspont (nyílttéri) | ASTM D93 | °C | 198 |
| szulfáthamu tartalom | ASTM D874 | súly % | 0.94 |

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

VW 501 01/ 505 00

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4

07 Sep 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>