



AGIP ALNUS 136

Az **Agip ALNUS 136** erősen ötvözött acél munkadarabok mélyhúzásához, folytatásához, sajtolásához alkalmazható, klórtartalmú fémmegmunkáló kenőanyag.

Jellemző paraméterek

Agip ALNUS 136			
Viszkozitás,	40 °C -on	mm ² /s	420
Folyáspont	°C		-15
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³		1100

Tulajdonságok

Az **Agip ALNUS 136** nagy viszkozitású, EP adalékot és speciális tapadásjavító komponenseket tartalmazó kenőanyag, mely elsősorban erősen ötvözött acélok, speciális acélötvözetek térfogat alakításához - folytatáshoz, profilozáshoz, rúd és csőhúzáshoz - ajánlott.

Használható továbbá bonyolult alakzatú korrózióálló és egyéb ötvözött acél munkadarabok lemezsajtolásához, mélyhúzásához, csőhajlításához is.

TERMÉKISMERTETŐ